JERSEY LOMELLINA

June 2021

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE / *Commercial - Technical Data Sheet*

Articolo / *Article* : **FAVOLA**

Composizione / *Composition* :

42% POLYAMIDE
42% POLYESTER
16% ELASTANE

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
941687.O CENTROCOT
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Maglie / Coures : **45 / cm**

Colonne / Wales : **26 / cm**

Peso / *Weight* (+/- 5 %) : **115 g/m²** Altezza totale / *Total Width* (+/- 3 cm): **150 cm**

Peso / *Weight* (+/- 5 %) : **172 g/m lin**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C	altezza:	**max -3%**	lunghezza :	**max -3%**
Dimensional Stability - Washing 40° C	*width*		*length*	
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry				

Stabilità Dimensionale - Vapore	altezza:	**max -2%**	lunghezza :	**max -2%**
Dimensional Stability - Steam	*width*		*length*	

Allungamento al Dinamometro (+/- 10%)	altezza:	**120 %**	lunghezza:	**90 %**
Stretch to Dynamometer (+/- 10%)	*width*		*length*	
Zwick - load 1,5 kg - strip test	MIN	**108 %**	MIN	**81** %
size of the tested sample: 100 mm x 50 mm	MAX	**132 %**	MAX	**99** %

modulo 40% / *modulus 40%*	altezza:	**120-225 g**	lunghezza:	**250-470 g**
	width		*length*	

Resistenza al Pilling/*Resistance to Pilling*	su tessuto :	**4/5**	su lana :	**3/4**
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations	*on fabric*		*on wool*	

Simboli di manutenzione :

Care labelling codes :

Note / Notes :

RACCOMANDIAMO DI TESTARE OGNI BAGNO PRIMA DI QUALSIASI TRATTAMENTO O APPLICAZIONE CHE NON SIA TAGLIO E CUCITO

WE RECOMMEND TESTING EACH DYEBATH BEFORE ANY TREATMENT OR APPLICATION OTHER THAN CUTTING AND SEWING

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.

To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annulla e sostituisce la precedente di Giugno 2020 / This data sheet replaces the previous one of June 2020